

Инструкция по нанесению жидких обоев

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой, чистой и однотонно белой, без каких-либо посторонних пятен. Удалить старые обои, известь, гвозди и т.д. При необходимости обработать антисептиком пораженные грибком участки, обеспылить и высушить. Выровнять шпаклевками/штукатурками и загрунтовать фирменным грунтом SILK PLASTER в 2 слоя, продольно-поперечными движениями, с просушкой между слоями (3-4 часа). Грунтовка белого цвета и придает поверхности дополнительные адгезионные свойства. Дополнительно покрывать грунтовку краской не требуется.

Если Вы не обработаете поверхности грунтовкой, возможно появление пятен после высыхания штукатурки. Шелковые штукатурки Silk Plaster можно наносить через 24 часа после применения фирменной грунтовки.

При отсутствии фирменной грунтовки смотрите варианты замены на нашем сайте или консультируйтесь у продавца.

Металлические и деревянные предметы (головки саморезов, гвоздей, шурупов, ДСП, фанера и т. д.) точно обработать грунтовкой ГФ-021 или масляной краской.

Нанесение жидких обоев:

1. Налить воды комнатной температуры в пластмассовую ёмкость из расчёта на один пакет вида:

«Норд», «Прованс», Дизайн»	«Ист», «Мастер», «Оптим», «Стандарт», «Арт«Престиж», «Виктория», «Эйр Лайн», «Вест», «Сауф», «Экодекор»	«РЕКОАТ «РЕКОАТ «РЕКОАТ III»	И, II»,
4,5 литров	6 литров	7 литров	7,5 литров

На каждую отдельную наносимую поверхность замешивается количество пакетов жидких обоев, способное покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса.

2. По желанию, высыпать в воду блёстки. Встряхнуть содержимое пакета, распределяя сыпучую смесь равномерно по всему объему. После чего содержимое пакета полностью высыпать в воду и перемешать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея). Все составляющие натуральные и абсолютно безвредны для кожи.

ВНИМАНИЕ: Не допускается частичное замешивание пакета.

3. Выдержать замоченную массу рекомендуемое время (12 часов), используя для удобства хранения упаковочный пакет от жидких обоев. Далее смешать несколько пакетов одновременно в пластиковой ёмкости объёмом от 12 литров, хорошо перемешать смесь вручную. Так как возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, рекомендуется по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой. На каждую отдельную наносимую поверхность замешивается количество пакетов жидких обоев, способное покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса.

Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды комнатной температуры на один пакет.

4. Готовую смесь нанести небольшими порциями пластмассовой тёркой равномерно на поверхность от угла до угла из одного замеса. Тёрка должна прилегать к материалу под углом 10-15 градусов, образуя клин.

Для идеального нанесения SILK PLASTER через 1-2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность тёркой, смачивая ее в воде.

Жидкие обои серии «Оптима» и «Мастер» можно наносить с помощью компрессора, сопло должно быть диаметром от 4 мм, и давление от 4 атмосфер.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15 °С, влажность - нормальная. Время высыхания жидких обоев: 24-48 часов, в зависимости от температуры и влажности. Рекомендуется проветривать помещение.

Во избежание шероховатостей поверхности и проступления подложки, придерживайтесь указанного на пакете расхода материала.

Расход материала при толщине слоя нанесения не более 1,5 мм:

Престиж, Прованс, Премиум, Виктория, Эйр Лайн, Норд, Вест, Сауф, Ист	Рельеф, Экодекор, Арт Дизайн 1, 2	Мастер	Оптима, Стандарт	РЕКОАТ I, II, III
3.5 - 4 м ²	3 - 3.5 м ²	4 - 4.5 м ²	4.5 - 5 м ²	7 м ²

Так как возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии, рекомендуется по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой. На каждую отдельную наносимую поверхность замешивается количество пакетов, способное покрыть её целиком от угла до угла из одного замеса. Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды на один пакет. Срок годности – 2 года. Хранить в сухом месте.