

## Технические характеристики подоконников Danke:

Прочность при растяжении (МПа)	Модуль упругости при растяжении (МПа)	Ударная вязкость по Шарпи (кДж/м <sup>2</sup> )	Температура размягчения по Вику (оС)	Термостойкость при 150° С в течение 30 минут	Устойчивость против царапин (Н)	Износостойкость (U)	Светостойкость (степень)	Прочность к тлеющей сигарете (баллы)	Химическая стойкость (баллы)
36,8	1557	29,6	83	вздутия и расслоения отсутствуют	5 (350 оборотов)	175-300	6	4,8 (нет разрушений и трещин)	5 (ацетон, кофе, гидроксид калия, перекись водорода, обувной крем)