Инструкция по использованию зеркальной плитки

1. Для того чтобы обеспечить хорошее крепление плиток к основанию перед нанесением поверхность, необходимо очистить от пыли, освободить от обоев, отставшей краски, мела, извести.
2. Если необходимо, нанесите на стену составы для борьбы с грибками, плесенью и т.п.
3. Покройте основание грунтовкой. В качестве грунта может быть использована краска или лак с добавлением соответствующего растворителя, либо специальные составы, предназначенные для грунтования поверхностей. Основание должно быть гладким (не иметь бугров, резких изломов и выступов), ровным (допускаются лишь незначительные искривления основания на большой площади), сухим и чистым, хорошо прогрунтованным.

Внимание!

Не используйте для крепления зеркальной плитки клеи на цементной основе (Ветонит, Плитонит и другие).

Также нельзя применять кислые (уксусные) "универсальные" герметики. Применение этих материалов может привести к разрушению зеркальной амальгамы.

При возникновении трудностей с выравниванием поверхности плитку можно укладывать на гипсокартон, гладкий шифер, пластик, стекло, которые предварительно крепятся к стене или потолку.

В помещениях с резкими перепадами температуры и повышенной влажностью во избежание отклеивания и разлома плитки рекомендуется укладывать плитку оставляя между элементами термический шов. В качестве клея лучше всего использовать любой нейтральный (без уксуса) герметик. Возможно использование состава "Жидкие гвозди", Во избежание сползания плитки рекомендуется использовать двухсторонний скотч. Для затирки швов рекомендуется применять нейтральные герметики любого цвета. Чаще всего используется темно-серый герметик – он не создает контраста с самой зеркальной плиткой и обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами (в отличие от прозрачного), что важно для помещений с повышенной влажностью. При укладке на нейтральный герметик затирать швы можно уже через сутки. Плитки, уложенные на клеи для зеркал, желательно затирать через пару дней. Использование нейтрального герметика имеет и еще одно преимущество – зеркальная плитка клеится и затирается одним и тем же составом.

Укладка зеркальной плитки:

1. Рассчитайте количество плиток в вертикальном и горизонтальном рядах.
2. Разметьте основание, на которое будет наноситься зеркальная плитка.
3. Выложите целиком все зеркальные плитки на ровной горизонтальной поверхности так, как они будут располагаться после наклейки.
4. В случае если вы укладываете плитки встык: из-за возможной несовместимости (допустимые отклонения в размерах присутствуют всегда) подберите место для каждой плитки так, чтобы все плитки в зеркальном панно легли плотно друг к другу.
5. Нанесите на основание всю плитку.
6. Сотрите следы клея или герметика с зеркальной поверхности неметаллической лопаткой. Остатки герметика лучше всего удаляются через 2-3 часа после нанесения. Для удаления особо стойких пятен можно использовать средство "Пемоксоль" или другое мелкодисперсное чистящее средство. Для зеркальных плиток любого формата используется зеркало толщиной 4 мм. Заметим, что современная керамическая плитка в любом случае гораздо толще (8 мм и более). Поэтому разницу в толщине керамической и зеркальной плитки лучше всего компенсировать самым обычным цементно-песчаным раствором, нанеся его подходящим слоем на участок стены, где планируется уложить зеркальную плитку.

Уход и чистка зеркальной и матовой плитки.

Во-первых, стоит правильно выбрать материалы. К ним относят замшу, микрофибру, сухую тряпку, уксус, моющее средство и мел. Во-вторых, важной особенностью при уходе является грамотный способ натирки. Сначала вы обрабатываете поверхность моющим составом, а затем протираете ее тряпкой таким образом, чтобы не осталось влаги и разводов. В зависимости от степени загрязнения используются различные моющие средства. В том случае, если на поверхности имеются пятна от пыли и грязи, то их с легкостью можно оттереть средством по уходу за обычным стеклом, (например, Mr. Muscle, Clin и т.д.). Для ухода за матовой зеркальной плиткой хорошо помогает обычная вода с добавлением уксуса. В строительных магазинах продаются специальные химические средства для ухода за матовой поверхностью, называется GT-20. Также хорошо подходит состав на основе мела. Но бывают также составы, которые применять не рекомендуется, например, с содержанием кислоты или силикона (в особенности, если это фтористоводородная кислота), однако раствор соляной кислоты удаляет загрязнения, не причиняя матовому зеркалу вреда. При самых сильных загрязнениях можно использовать жидкие средства по удалению известкового камня и других затвердевших загрязнений такие как: Cillit, Synergetic. В других случаях, при наличии жировых следов, нужно применить составы Ajax, Pril. При этом необходимо обильно протереть основание водой. Когда имеются засохшие пятна на матовом зеркале от чая, кофе или клея, то можно добиться хороших результатов при помощи обычного спирта или ацетона. Для придания всей поверхности «новизны» полезно периодически полировать ее замшей.

Внимание!

Во время укладки плитки нужно держать в вертикальном положении, прислонив их к любой вертикальной поверхности. При хранении плиток стопкой можно поцарапать стекло на лицевой стороне зеркала.

При укладке плитки на потолок также, на ряду с приклеиванием, можно использовать стандартную подвесную гарнитуру от обычных подвесных потолков.

Рекомендации по приобретению.

Рассчитывая количество зеркальной плитки, не забудьте прибавить к своему заказу еще несколько на случай, что одну - две плитки можно испортить при укладке, и еще желательно оставить, например, парочку на случай ремонта. Советуем приобретать на 5-10% больше требуемого количества.

Инструкция по использованию зеркальной мозаики

Особенности работы с зеркальной мозаикой:

Стеклянная зеркальная мозаика является современным технологичным материалом, способным отразить вашу индивидуальность и создать неповторимый уникальный интерьер любого помещения. Использование этого материала значительно увеличивает возможность реализации смелых дизайнерских проектов. Использование зеркальной мозаики позволяет получить уникальные световые эффекты, расширить визуальное пространство, увеличить зрительный объем. Для получения зеркального эффекта мозаичной матрицы на тыльную сторону стеклянной пластинки выполняется зеркальное напыление и наносится зеркальная амальгама. Состав зеркального покрытия зависит от необходимого эффекта и может отличаться у различных серий мозаики.

В связи с этим рекомендуем выполнять несколько простых правил, которые гарантируют качественную укладку мозаики с зеркальным слоем, отсутствие брака в работе и долгий срок службы этого замечательного отделочного материала.

1. Зеркальный слой может потемнеть и потускнеть от действия влаги, кислот, щелочей, органических растворителей. Поэтому следует защитить его от таких воздействий.
2. Зеркальный слой легко повреждается механически, поэтому зеркальную мозаику нежелательно двигать параллельно плоскости поверхности в процессе укладки.
3. Приклеивание лучше производить придавливанием, пользоваться резиновым молотком исключительно через деревянную прокладку.
4. Для приклеивания зеркальной мозаики лучше использовать специальные клеи для зеркал.
5. Чтобы зеркальный слой не оборвался, клей для зеркальной мозаики не должен иметь усадки в процессе застывания.
6. Для проверки пригодности клея советуем предварительно провести тест на химическую совместимость. Для этого нужно нанести его на маленький участок обратной стороны мозаики и выдержать несколько суток. Если данный клей испортит зеркальный слой, вы защитите себя от порчи всей партии мозаики. Аналогично проводится проверка на совместимость с затиркой.
7. Для приклеивания зеркальной мозаики следует применять безводные клеи. Хорошие результаты показывают эпоксидные составы и клеи-герметики на основе безводных пластификаторов.
8. После укладки все швы обязательно следует тщательно герметизировать проверенной латексной или акриловой водостойкой затиркой.
9. Поскольку края стеклянных чипов достаточно острые - затирку следует наносить вровень с поверхностью стекла.
10. Чтобы не получить искажение оттенка зеркальной мозаики, рекомендуем использовать клеевые составы только белого цвета.