



METALLISTA


Тип Краска по ржавчине для внутренних и наружных работ.

Описание Специальная атмосферостойкая краска по ржавчине сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и декоративного финишного покрытия. Позволяет легко проводить окраску металлических поверхностей без тщательной очистки от ржавчины и дополнительного использования грунтовок. Воск в составе материала создает барьер и защищает от проникновения влаги к металлу. Антикоррозионные компоненты краски взаимодействуют со ржавчиной и не дают ей распространяться дальше, надежно защищая металлическую поверхность на длительный срок.



Область применения Для окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, садовая мебель, гаражи, ограды, решетки и т.д.), и внутри помещений. Возможно применение в детских дошкольных учреждениях и помещениях административной группы, лечебно-профилактических учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Расход на 1 слой 10-13 м²/л на один слой в зависимости от цвета и способа нанесения.

Сухой остаток Ок. 60%.

Плотность Ок. 0,95-1,2 кг/л в зависимости от цвета.

Разбавитель Растворитель «White Spirit 1050» и «Lakkabensiini 1050».

Способ нанесения Наносится кистью, валиком или распылением.

Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)% От пыли – 1-2 часа. Нанесение следующего слоя – через 6 часов. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Стойкость к мытью Отличная при применении обычных моющих средств.

Стойкость к химикатам Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и густые смазки.

Термостойкость До 80 °С.

Атмосферостойкость Отличная.

Износостойкость Отличная.

Светостойкость Отличная.

Блеск Глянцевый.



METALLISTA

Готовые цвета	Белый (база А), зеленый (RAL 6005*), черный (RAL 9005*), серый (RAL 7040*), коричневый (RAL 8011*), золотистый, серебристый, молотковый черный, молотковый коричневый, молотковый серебристый. * - допускается незначительное отклонение от эталона.
База	А и С.
Колеровка	Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. База «А» также может использоваться в качестве белой краски. База «С» используется только в колерованном виде!
Хранение транспортировка	В плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. При хранении при отрицательной температуре перед применением краску выдержать при температуре (+20±2) °С в течение 24 часов и тщательно перемешать. «Не ставить вверх дном».
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 5 лет.
Фасовка	0,4 л; 0,9 л; 2,5 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания продукта температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка	С новых или ранее окрашенных металлических поверхностей удалить пыль, остатки непрочно держащегося покрытия, рыхлой ржавчины и окалины, вымыть моющим средством «Maalipesu» от грязи масел и других видов загрязнений, затем тщательно промыть чистой водой, дать просохнуть. Для улучшения укрывистости при использовании краски (база С), заколерованной в ярко-красные и ярко-желтые цвета, необходимо под ярко-красные цвета предварительно нанести слой коричневого цвета, под ярко-желтые - серого.
Окраска	Во избежание различий в оттенке для окраски поверхности большой площади смешать в одной емкости достаточное количество краски. Перед нанесением, а также во время окрасочных работ краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить растворителем «White Spirit 1050» и «Lakkabensiini 1050» не более 10% от общей массы краски. Наносить кистью, валиком или распылением в 2–3 слоя.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством «Pensselipesu».
Уход	Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью, избегая натирания. При необходимости, не ранее, чем через месяц после окраски, поверхность можно очистить нейтральным моющим раствором (рН 6–8) с помощью мягкой влажной ткани или щетки. Особенно загрязненные поверхности вымыть слабым щелочным раствором (рН 8–10). Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность промыть водой и оставить высохнуть.



METALLISTA

ОХРАНА ТРУДА

Легковоспламеняющаяся жидкость, содержит уайт-спирит. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. При проведении покрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Может вызвать аллергическую реакцию. Используйте защитные перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Исключите попадание в окружающую среду.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. После использования тару утилизировать как бытовые отходы – соблюдать местное законодательство.