



Наименование:	Краска для наружных и внутренних работ «Белоснежная» ВД-АК-1180
Состав:	Водная дисперсия акрилового полимера, омиакарб, двуокись титана, модифицирующие добавки.
Описание товара:	<p>Предназначена для наружных (фасады, защищённые от прямого попадания воды) и внутренних работ во влажных помещениях, а также для окрашивания различных типов обоев.</p> <ul style="list-style-type: none"> • имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям; • может использоваться в помещениях с повышенной влажностью (подвалы, ванные комнаты); • допускается влажная уборка с помощью мягкой поролоновой губки; • после высыхания образует ровную матовую поверхность; • светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации); • образует "дышащее" покрытие; • обладает влагостойкостью.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Белизна:	Не менее 90%.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающаяся старая краска или осыпающаяся побелка должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
Расход:	Расход краски на однослойное покрытие - 180 г/м ² по гладкой поверхности, по шероховатым и сильнопитывающим поверхностям - 250 г/м ² , рекомендуется нанесение двух и более слоев краски с промежуточной сушкой 1 час.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Плотность:	1,5 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок

годности 24 месяца с даты изготовления.

Не рекомендуется: Применять краску в помещениях с повышенной влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в душевых кабинах, банях и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +7°C.

Технические условия: 2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3