



Наименование:	Краска моющаяся для стен и обоев iQ123
Состав:	Акриловая дисперсия, диоксид титана, мраморная крошка, модифицирующие добавки.
Описание товара:	Глубокоматовая водно-дисперсионная акриловая краска для стен и обоев в помещениях с умеренной влажностью. Тонкодисперсный наполнитель и специальные добавки, входящие в состав материала идеально подчеркивают фактуру поверхности, в том числе, обоев, не скрывая рисунка.
Выпускается в двух базах:	<ul style="list-style-type: none">База А - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона;База С - для колеровки в яркие, насыщенные тона. Без колеровки не применять!
Преимущества:	<ul style="list-style-type: none">лёгкость нанесения, экономичный расход, отсутствие резкого запаха обеспечивают комфортные условия работы;применяется по деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;устойчива к частому мытью мягкими моющими средствами;после высыхания образует ровную матовую поверхность;обладает высокой укрывистостью (экономична);образует дышащее покрытие;не скрывает текстуру обоев;имеет хорошее растекание;белизна не менее 93%;светостойкая.
Колеровка:	Колеруется с помощью автоматических колеровочных машин по системам RAL, NCS, Monicolor, Spirit, и др. или вручную колеровочными материалами ТМ ВГТ.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Неровности выровнять шпатлевкой универсальной ТМ ВГТ, с последующей шлифовкой. Пыль от шлифовки удалить. Рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовками ТМ ВГТ: впитывающие и мелящие поверхности (штукатурка, гипс, гипсокартон и т.п.) - грунтовкой глубокого проникновения; плотные поверхности - грунтовкой для внутренних работ.
Расход:	12 м ² /л (130 г/м ²) при двухслойном нанесении. Расход краски, колеруемой на Базе С может увеличиться до 20% в зависимости от выбранного цвета.
Способ нанесения:	Наносится кистью с натуральным ворсом, валиком для водно-дисперсионных красок или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски с межслойной сушкой 1 час.

Разбавитель:	вода, не более 5%
Время высыхания:	до отлипа - 1 час, полное высыхание 24 часа при Температуре (20±3)°С и отн. влажности воздуха (65±5%). Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-015-32998388-2014 с изм.1