



| | |
|--------------------------------|---|
| Наименование: | Краска мелкофактурная TR 01 ВГТ |
| Состав: | Водная дисперсия полимера, мраморная крошка, двуокись титана, модифицирующие добавки. |
| Описание товара: | <p>Мелкофактурная краска – это декоративное покрытие, позволяющее получать на поверхности мелкий рельефный рисунок, который зависит от структуры используемого валика.</p> <ul style="list-style-type: none"> • используется как при отделке офисов, гостиниц, кафе, так и для отделки жилых помещений; • применяется для декоративной отделки стен и потолков внутри и снаружи помещений; • по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей; • обладает высокой твердостью и водостойкостью; • образует декоративное рельефное покрытие; • выдерживает влажную уборку. |
| Колеровка: | Может колероваться. |
| Уход за покрытием: | Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели. |
| Подготовка поверхности: | Поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если поверхность пылит, или адгезионной нашей фирмы. |
| Расход: | 0,4-0,7 кг/м ² в зависимости от способа нанесения. |
| Способ нанесения: | Краска наносится при помощи валика (поролонового, мехового и т.п.). Нанесение краски производится после полного высыхания грунтовки (через 24 часа). В зависимости от типа применяемого валика можно получить различный декоративный эффект. |
| Разбавитель: | Вода, не более 5%. |
| Время высыхания: | До отлипа – 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. |
| Сухой остаток: | Не менее 76%. |
| Плотность: | 1,75-1,85 г/см ³ |
| Хранение: | В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления. |
| Не рекомендуется: | Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°С. |
| Технические условия: | 2316-014-32998388-2010 изм. №1,2 |

