



**Наименование:** Шпатлевка финишная универсальная VGT Premium

**Состав:** Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель.

**Описание товара:** Готовая к применению финишная малоусадочная шпатлёвка. Обладает универсальностью применения. Используется для выравнивания различных поверхностей, заделки швов, отделки углов и текстурирования внутри помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.

### Преимущества готовой финишной шпатлёвки:

- лёгкость нанесения и шлифования обеспечивают высококачественную отделку с минимальными усилиями, что сокращает время проведения работ;
- высокие показатели адгезии к различным основаниям (бетону, гипсокартону, штукатурке, кирпичу, металлу);
- подходит для текстурирования при декоративной отделке стен;
- прекрасное сцепление с поверхностью;
- устойчивость к растрескиванию;
- тонкодисперсный наполнитель;
- высокая белизна;
- низкая усадка.

### Перед использованием размешать.

**Меры предосторожности:** При попадании в глаза и на кожу - промыть большим количеством воды. Для защиты рук - использовать перчатки. При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Хранить в недоступном для детей месте.

**Применение:** 1) Для выравнивания поверхности шпатлёвку наносить сплошным слоем. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлёвки 1 мм. Допускается заделка неровностей глубиной до 3 мм за один проход. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлёвки. 2) Шпатлёвка подходит для наложения соединительных лент при заделке швов гипсокартонных листов без предварительного наклеивания: на шпатлёванную поверхность шва прикладывают ленту, слегка вдавливая её шпателем. После полного высыхания поверхность шлифуют и при необходимости вновь шпатлюют на большую ширину. После высыхания ещё раз шлифуют до получения ровной и гладкой поверхности. 3) Шпатлёвка обеспечивает создание фактуры толщиной до 3 мм, что можно использовать при декоративной отделке поверхности с помощью кельмы, шпателя либо другого инструмента.

**Подготовка поверхности:** Рабочая поверхность должны быть сухой и чистой. Рекомендуется предварительное грунтование минеральных поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.

<b>Расход:</b>	650-670 г/м <sup>2</sup> (для выравнивания поверхности)
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%. Работы производить при температуре не ниже +7°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
<b>Плотность:</b>	1,85±2% г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Шпатлёвку размораживают при температуре (20+5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы. Срок годности 18 месяцев с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2313-002-32998388-2010 с изм. 1,2,3