



Наименование:	Декоративная штукатурка фактурная с волокнами целлюлозы «Барельеф»
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера с добавлением лиственной целлюлозы, микрорамор, модифицирующие добавки.
Описание товара:	Декоративное покрытие с целлюлозным наполнителем предназначено для создания множества различных фактур поверхности: от гладких до “рваных” или глубоких рельефных рисунков/барельефов (толщиной до 10 мм). Благодаря пластичной основе и наличию в составе натуральных волокон целлюлозы, материал легко наносится, скрывая мелкие дефекты поверхности, а также маскирует трещины при незначительной усадке дома. Используется для внутренней отделки офисов, гостиниц, кафе и жилых помещений по минеральным и деревянным поверхностям во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Применение и расход:	нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Материал наносится гибким металлическим шпателем или кельмой. Сразу после нанесения идёт стадия придания рельефа (открытое время работы зависит от толщины слоя и составляет около 30 минут). Важно учесть, что нанесение штукатурки следует производить без остановки от угла до угла, так как при остановке на ровной стене могут быть видны стыки. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%. Расход зависит от толщины слоя и составляет 1,5–2 кг/м ² .
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности «Адгезионной» грунтовкой ТМ “VGT”. Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.
Время высыхания:	время высыхания до отлипа зависит от толщины слоя: до 5 мм - 2 часа, до 10 мм - 3 часа. Время до полного высыхания при толщине слоя: 2-5 мм - 48 часов, 6-10 мм - 72 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха 65%.
Хранение:	в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания - оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно размешивают до получения однородной массы. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2