



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«EURO-Balance Facade Nord»

Тип Акриловая щелочестойкая фасадная краска «EURO-Balance Facade Nord» на растворителях.

Область применения Краска «EURO-Balance Facade Nord» предназначена для наружной окраски бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича, минераловолокнистых плит, пенобетонных блоков и других поверхностей. Применяется для окраски фасадов и цоколей жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений. Краска не снижает паропроницаемость и придает поверхности высокие грязе- и водоотталкивающие свойства. Образует покрытие с высокой стойкостью к очистке. Содержит антисептические добавки, благодаря чему защищает поверхность от возникновения плесени, грибков, водорослей и т.п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|---|--|
| Расход | 4 – 10 м ² /л на один слой в зависимости от пористости поверхности, метода и условий нанесения. |
| Сухой остаток | Ок. 65% в зависимости от цвета |
| Плотность | 1,3 кг/л в зависимости от цвета |
| Разбавитель | Уайт-спирит |
| Способ нанесения | Наносится кистью, валиком или распылением. При необходимости можно разбавить уайт-спиритом на 10%. Возможно наносить краску при отрицательных температурах до -20 ⁰ С по сухой поверхности. |
| Время высыхания при +23⁰С и относительной влажности 50% | Время высыхания 1 слоя – 2 часа, следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха. |
| Блеск | Совершенно матовый |

| | |
|---|---|
| Цвет | Базы КА и КС. Краску базы КА можно применять как таковую или колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону. Краску базы КС применять только в колерованном виде. Краска колеруется в цвета близкие к эталону по каталогам цветов для каменных фасадов, в том числе «Московской цветовой палитре», NCS и др. Цвет покрытия не меняется под действием УФ-излучения солнца. |
| Стойкость к мытью | Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью в разных климатических условиях, в том числе в промышленной среде, повышенной износоустойчивостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами. |
| Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)⁰С, ч, не менее | 24 часа без изменений |
| Хранение | Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет со дня изготовления. |
| Тара | 3 (2,7) л; 10 (9) л |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-------------------------------|--|
| Подготовка поверхности | Новую штукатурку выдержать до окраски не менее 1 месяца, а бетон не менее 2 месяцев. Неокрашенные поверхности очистить от загрязнений, пыли, высолов, цементного клея и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности очистить отслаивающуюся краску, известковые и силикатные краски удалить полностью. Отремонтировать поврежденные участки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль удалить. В случае необходимости грунтования применяют грунтовку SYMPHONY EURO-Balance primer или краску SYMPHONY EURO-Balance Facade Nord , разбавленную до 10% уайт-спиритом. |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура окрашиваемой поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть выше +5 ⁰ С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%. Возможно нанесение краски по сухой поверхности при температурах до -20 ⁰ С, время высыхания при этом увеличивается. |
| Окраска | Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество краски в одной емкости. |
| Очистка инструментов | Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения. |
| Меры предосторожности | Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей и красочной пыли. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку. |