

## Интерьерная снежно-белая краска ВДАК-202 ODISSEY EURO

Акриловая (латексная) водоэмульсионная интерьерная краска для внутренних работ. Предназначена для отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Стойкая к влажной уборке.

Класс пожарной безопасности КМ1 (Г1).

Фасовка: 15 и 45 кг.



### Документация

**Свидетельство о государственной регистрации** №RU.77.01.34.008.Е.006609.08.12 от 03.08.2012г.

**Сертификат соответствия классу пожарной опасности КМ1 (Г1)** №НСОПБ.РУ.ЭО.ПР119.Н.00324

### Свойства

**Цвет** Снежно-белый, 98%.

**Назначение** Предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри жилых и промышленных помещений со средней эксплуатационной нагрузкой.

**Поверхности** ДВП, ГКЛ, дерево, бетон, кирпич, камень, цементнопесчаные штукатурки, шпаклевка, фасадные и декоративные штукатурки, другие типы плотных минеральных оснований.

**Расход** 120-170 г/м<sup>2</sup> в один слой, в зависимости от типа основания.

**Плотность** 1,4 кг/л.

**Сухой остаток** 58%.

**Степень блеска** Глубоко матовый.

**Состав** Акриловые сополимеры, белый пигмент, мел, молотый мрамор, тарный консервант, вода, загуститель, реологические добавки.

**Хранение** При температуре выше 0 °C в плотной закрытой таре в защищенном от сильного нагревания и прямых солнечных лучей месте.

**Гарантийный срок хранения** 24 месяца со дня изготовления.

**Токсичность** Не содержит вредных для человека и окружающей среды веществ.

**Меры безопасности** При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

**Стойкость к мытью** Стойкая к влажной уборке без применения моющих средств и интенсивного механического воздействия.

**Водопроницаемость** Средняя.

**Паропроницаемость** Высокая.

**Стойкость к сухому истиранию** Высокая

**Стойкость к мокрому трению** Средняя.

**Стойкость к химикатам** Средняя.

**Термостойкость** до 80 °C.

## Применение

<b>Подготовка неокрашенной поверхности</b>	Очистить от пыли и грязи, удалить мусор и просушить. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового состояния для лучшей адгезии. Мелкие дефекты и трещины зашпаклевать, после зашлифовать и удалить пыль. Обработать проникающей акриловой грунтовкой «ODISSEY».
<b>Подготовка ранее окрашенной поверхности</b>	Удалить с поверхности старую краску, пришедшую в негодность. Если старое покрытие держитсяочно, можно проводить окраску водорастворимых, алкидных и масляных покрытий после предварительного грунтования. Отшлифовать, удалить пыль и мусор. Обработать проникающей акриловой грунтовкой «ODISSEY».
<b>Снижение вязкости (разбавление)</b>	Не более 5% от объема. Добавлять воду только после тщательного перемешивания, т.к. материал может снижать вязкость при механическом воздействии. Дальнейшее разбавление водой приведет к значительному снижению стойкости покрытия и изменению насыщенности цвета в колерованной краске.
<b>Разбавитель</b>	Чистая вода.
<b>Нанесение</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, воздушным или безвоздушным распылением при температуре не ниже +7°C в один-два слоя с промежуточной сушкой между слоями.
<b>Время высыхания</b>	При температуре +20 °C и относительной влажности 65% на отлип - 1 час. Полное высыхание через 12 часов. В стандартных условиях окончательная прочность покрытия достигается через 14 дней после нанесения.
<b>Чистка инструмента</b>	Рабочие инструменты промыть водой с мылом.
<b>Колеровка</b>	Колеруем по цветовым каталогам: RAL, Палитра Москвы, Tikkurila Simphony, NCS, Caparol, DULUX. Использование профессионального оборудования гарантирует точное попадание в цвет. За подробной консультацией обращайтесь к менеджеру.
<b>Уход</b>	Поверхность устойчива к влажной уборке без применения моющих средств.
<b>Охрана окружающей среды и утилизация отходов</b>	Пустая тара должна утилизироваться или ликвидироваться в соответствии с местным законодательством. Жидкие отходы должны уничтожаться в соответствии с местным законодательством.

**Время работы офиса:** пн - чт 9:00-18:30, пт 9:00-17:30.

**Адрес:** 108820, г. Москва, п. Мосрентген, проезд Институтский, д. 2, офис 117.

**E-mail:** [zavod@odissey2000.ru](mailto:zavod@odissey2000.ru).

**Сайт:** [www.odissey2000.ru](http://www.odissey2000.ru).

**Телефоны:** +7(495)506-55-60, +7(495)585-95-86, +7(495)339-05-61.

**WhatsApp:** +7(925)506-55-60, +7(925)585-95-86.