

Краска фасадная снежно-белая ВДАК-104 ODISSEY EURO

Акриловая (латексная) вододисперсионная фасадная краска для наружных работ. Предназначена для финишной отделки и защиты фасадов зданий из камня, кирпича, покрытых фасадными штукатурками, шпаклевками от воздействия атмосферы и ультрафиолета. Атмосферостойкость 4-6 лет.

Фасовка: **15** и **45** кг.



Документация

Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.01.34.008.E.006609.08.12 от 03.08.2012г.

Свойства

Цвет	Снежно-белая, 98%.
Назначение	Предназначена для качественной окраски фасадов зданий. Внутри помещений можно применять как хорошую интерьерную моющуюся краску.
Поверхности	ДВП, ГКЛ, дерево, бетон, кирпич, камень, цементнопесчаные штукатурки, шпаклевка, фасадные и декоративные штукатурки, другие типы плотных минеральных оснований.
Расход	150-180 г/м ² в один слой, в зависимости от типа основания.
Плотность	1,4 кг/л.
Сухой остаток	60%.
Степень блеска	Глубоко матовый.
Состав	Акриловые сополимеры, белый пигмент, мел, молотый мрамор, тарный консервант, вода, загуститель, реологические добавки.
Хранение	При температуре выше 0С в плотной закрытой таре в защищенном от сильного нагревания и прямых солнечных лучей месте.
Гарантийный срок хранения	24 месяца со дня изготовления.
Токсичность	Не содержит вредных для человека и окружающей среды веществ.
Меры безопасности	При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
Стойкость к мытью	Стойкая к мытью без применения моющих средств и интенсивного механического воздействия.
Водопроницаемость	Средняя.
Паропроницаемость	Высокая.
Стойкость к мокрому трению	Хорошая.
Стойкость к химикатам	Низкая.
Термостойкость	до 80 °С.
Атмосферостойкость	В условиях промышленной среды срок эксплуатации - от 4 до 6 лет.

Применение

Подготовка неокрашенной поверхности	Очистить от пыли и грязи, удалить мусор и просушить. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового состояния для лучшей адгезии. Мелкие дефекты и трещины зашпаклевать, после зашлифовать и удалить пыль. Пораженные грибок и плесенью основания обработать проникающей акриловой грунтовкой «ODISSEY».
Подготовка ранее окрашенной поверхности	Удалить с поверхности старую краску, пришедшую в негодность. Если старое покрытие держится прочно, можно проводить окраску водорастворимых, алкидных и масляных покрытий после предварительного грунтования. Отшлифовать, удалить пыль и мусор. Впитывающие пористые поверхности и поверхности, зараженные грибок, прогрунтовать "Грунтовкой акриловой PREMIUM с антисептиком".
Снижение вязкости (разбавление)	Не более 5% от объема. Добавлять воду только после тщательного перемешивания, т.к. материал может снижать вязкость при механическом воздействии. Дальнейшее разбавление водой приведет к значительному снижению стойкости покрытия и изменению насыщенности цвета в колерованной краске.
Разбавитель	Чистая вода.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, воздушным или безвоздушным распылением при температуре не ниже +7С в один-два слоя с промежуточной сушкой между слоями.
Время высыхания	При температуре +20 °С и относительной влажности 65% на отлип - 1 час. Полное высыхание через 12 часов.
Чистка инструмента	Рабочие инструменты промыть водой с мылом.
Колеровка	Колеруем по цветовым каталогам: RAL, Палитра Москвы, Tikkurila Symphony, NCS, Caparol, DULUX. Использование профессионального оборудования гарантирует точное попадание в цвет. За подробной консультацией обращайтесь к менеджеру.
Уход	Поверхность устойчива к мытью без применения мощных средств после полимеризации. В стандартных условиях окончательная прочность достигается через 14 дней после нанесения.
Охрана окружающей среды и утилизация отходов	Пустая тара должна утилизироваться или ликвидироваться в соответствии с местным законодательством. Жидкие отходы должны уничтожаться в соответствии с местным законодательством.

Время работы офиса: пн - чт 9:00-18:30, пт 9:00-17:30.

Адрес: 108820, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, проезд Институтский, д. 2, офис 117.

E-mail: zavod@odyssey2000.ru.

Сайт: www.odyssey2000.ru.

Телефоны: +7(495)506-55-60, +7(495)585-95-86, +7(495)339-05-61.

WhatsApp: +7(925)506-55-60, +7(925)585-95-86.